



Bauwerksabdichtung und Feuchtesanierung

Negativabdichtung (mineralisch)

Vorbemerkungen

Gegenstand der nachfolgenden Leistungsbeschreibung ist die Negativabdichtung der erdberührten

Kelleraußenwände von innen mit Ruberstein® Dichtschlämme bzw. Flexible Dichtschlämme 1K. Es ist zu beachten, das OK Erdreich eine funktionierende Horizontalsperre vorhanden sein muss. Gegebenenfalls ist eine Sperrre herzustellen.

Pos.	Menge	Einheit / Beschreibung der Leistung	EP in €	GP in €
00 00 10		m² Untergrund reinigen Reinigen des Untergrundes aus Mauerwerk/Beton von grober Verschmutzung, von nicht tragfähigen Beschichtungen wie Putz durch Abkehren bzw. Abschlagen, in Container laden, einschließlich Abfuhr und Kippgebühr. Untergrund senkrecht, Höhe bis ____m		
00 00 20		m² Grundierung Grundieren des Untergrundes zur Vorbereitung des Abdichtungsaufbaues mit Ruberstein® Verkieselungsflüssigkeit VF. Dabei ist zu beachten, dass der Auftrag vollflächig ohne Pfützenbildung erfolgt. Fabrikat: Ruberstein® Verkieselungsflüssigkeit VF		
00 00 30		m Hohlkehle ausbilden Hohlkehle an Wand-Bodenanschlüssen und Wand-Wandanschlüssen mit Ruberstein® Sockel- und Hohlkehle spachteln ausbilden, Fabrikat: Ruberstein® Sockel- und Hohlkehle spachteln		
00 00 40		m² Egalisierung Fehlstellen und Unebenheiten im Untergrund mit Ruberstein® Sockel- und Hohlkehle spachteln egalisieren. Dabei ist zu beachten, dass der Auftrag nach mattfeuchter Aufrocknung der Grundierung aus Pos. 00 00 20 erfolgt. Fabrikat: Ruberstein® Sockel- und Hohlkehle spachteln		
00 00 50		m² Abdichtung gegen negativen Wasserdruck Herstellen einer Bauwerksabdichtung an Innenseiten von Kelleraußenwänden bis in Höhe OK Gelände gegen negativen Wasserdruck mit einer 1-komponentigen, rissüberbrückenden flexiblen Dichtschlämme in mindestens 2 Arbeitsgängen satt und gleichmäßig auf mattfeuchten Untergrund. Der Untergrund muss eine einlagige starre Dichtschlämme sein. Mindesttrockenschichtdicke 2 mm Verbrauch ca. 1,2 kg/m ² je mm Schichtdicke Fabrikat: Ruberstein® Dichtschlämme, Ruberstein® Flexible Dichtschlämme 1 K (allg. bauaufsichtliche Zulassung PZ: P-5018/353/13 MPA-BS)		





00 00 60	<p>***Alternativposition***</p> <p>m²</p> <p>Abdichtung gegen negativen Wasserdruck</p> <p>Herstellen einer Bauwerksabdichtung an Innenseiten von Kelleraußenwänden bis in Höhe OK Gelände gegen negativen Wasserdruck mit einer starren Dichtschlämme in mindestens 3 Arbeitsgängen satt und gleichmäßig auf mattfeuchten Untergrund.</p> <p>Mindesttrockenschichtdicke 2 mm</p> <p>Verbrauch ca. 1,3 kg/m² je mm Schichtdicke</p> <p>Fabrikat: Ruberstein® Dichtschlämme,</p>		
----------	--	--	--

(Stand: Oktober 2024)

