



# Ruba® Reno

Stumpfmatte Einschicht-Innendispersionsfarbe auf Polyvinylacetat- Dispersion

**Bindemittelbasis:**

Polyvinylacetat-Dispersion

**Farbtöne:**

weiß und abgetönt

**Lieferform:**

Kunststoffeimer à 2, 5 oder 12,5 l

**Lagerung:**

Gebinde dicht verschlossen, frostfrei, jedoch nicht bei Temperaturen über + 30°C und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahren. Lagerfähigkeit des original verschlossenen Gebindes 12 Monate.

**Verbrauch:**

0,15 l/m² / Anstrich bei glattem Untergrund.

Genauen Verbrauch durch Probeanstrich am Objekt ermitteln, da der Verbrauch durch Saugfähigkeit und Untergrundstruktur beeinflusst wird.

**Anwendung:**

Ruba® Reno eignet sich zur Herstellung hochwertiger, waschbeständiger Wand- und Deckenanstriche auf allen im Innenwandbereich vorkommenden Untergründen nach deren fachgerechter Vorbehandlung. Speziell geeignet für strukturerhaltende Renovierungsanstriche.

**Eigenschaften:**

Kenndaten nach EN 13300:

- Nassabrieb: Klasse 2
- Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei 7 m²/l
- max. Korngröße: fein <100 µm
- Glanz: stumpfmatt
- hoch diffusionsfähig
- lösemittel- und weichmacherfrei, frei von fogging-aktiven Bestandteilen
- geruchsarm
- spritzarm
- geringe Füllkraft, strukturerhaltend
- für die Beschichtung von streiflichtbelasteten Flächen geeignet
- GS-CODE: BSW20
- EUH 208: Enthält Gemisch aus 5-Chlor-2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on + 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen verursachen.
- EU-VOC-Grenzwert: Kategorie A/a: 30 g/l (2010)  
Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.

**Untergründe:**

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- und fettfrei, frei von Ausblühungen, Salzen, Verfärbungen und verfärbenden Fremdeinschlüssen sein. Untergründe fachgerecht vorbehandeln. VOB, Teil C. DIN 18363 Abs. 3 beachten.

Frische mineralische Unterputze müssen genügend abgebunden sein, Standzeit mindestens 2 bis 4 Wochen. Mineralische Leichtputze und Kalkputze (P Ic) mindestens

4 Wochen unbehandelt trocknen lassen. Sinterschichten entfernen.

Stark saugende Untergründe mit Ruberstein® Tiefengrund LF Konzentrat oder Ruberstein® Tiefengrund LF- grundieren.

**Verarbeitung:**

Inhalt des Gebindes gründlich aufrühren.

Auftrag durch Streichen, Rollen oder Spritzen. Bei Airless-Spritzauftrag Düsendurchmesser mindestens 0,5 mm.

In der Regel einmal unverdünnt auftragen. Je nach Untergrundverhältnis und Applikationstechnik maximale Verdünnung mit 5% Wasser.

Oberflächentrocken und überstreichbar bei 20°C / 50% rel. Luftfeuchte nach wenigen Stunden.

Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 3 Tagen. Kühle und feuchte Umgebungsbedingungen und höhere Schichtdicken verlängern die Trockenzeit.

Objekt- und Verarbeitungstemperatur nicht unter +5°C. Taupunkt während Verarbeitung und Durchtrocknung nicht unterschreiten.

Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser und Spülmittel.

Nicht zu beschichtende Bereiche und angrenzende Flächen durch Abdecken sicher vor Spritzern schützen.

**Farbiges Material:**

Farbtönung erfolgt auf Kundenwunsch. Farbe vor der Verarbeitung auf Übereinstimmung mit bestelltem Farbton prüfen, Reklamationen aus Farbtonabweichungen nach der Verarbeitung werden nicht anerkannt. Keine Materialrücknahme!

**Farbtonnachlieferungen:**

Geringe Farbtonabweichungen zu vorherigen Lieferungen sind möglich.

Wichtig: Unterschiedliche Chargennummern nicht auf der gleichen Fläche verarbeiten!

**Hinweise**

Die Angaben in dieser Technischen Information entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die allgemein gültigen Regeln der Bautechnik sind einzuhalten. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der

Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Technische Änderungen an den Produkten sowie bei deren Verpackungen behalten wir uns vor.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.